

## Technikai adatlap - Kronospan natúr faforgácslap V20

	Követelmények	Me.	Vastagság (mm)							Vizsgálati szabvány
			8÷10	>10÷13	>13÷20	>20÷25	>25÷30	>30÷40	>40	
1	Sűrűség	± 5% kg/m <sup>3</sup>	700	690	650	640	630	620	610	EN 323
2	Derékszögűség-tűrés	mm/m	2							EN 324-2 EN 312
3	Élegyenesség-tűrés	mm/m	1,5							EN 324-2 EN 312
4	Vastagságtűrés	mm/m	± 0,3							EN 324-1 EN 312
5	Hossz- és szélességtűrés	mm/m	± 5							EN 324-1 EN 312
6	Hajlítószilárdság	N/mm <sup>2</sup>	≥ 14	≥ 13	≥ 11,5	≥ 10	≥ 8,5	≥ 7	EN 310 EN 312	
7	Rugalmassági modulusz	N/mm <sup>2</sup>	≥ 1800	≥ 1600	≥ 1500	≥ 1350	≥ 1200	≥ 1050	EN 310 EN 312	
8	Lapleemelő szilárdság	N/mm <sup>2</sup>	≥ 0,4	≥ 0,35	≥ 0,3	≥ 0,25	≥ 0,2		EN 319 EN 312	
9	Formaldehid tartalom E1 osztály	mg/100g	≤ 8							EN 120 EN 312
10	Nedvességtartalom	%	9 ± 4							EN 322 EN 312