

Technikai adatlap – MDF lemezek

	Követelmények	Me.	Vastagság (mm)					Vizsgálati szabvány
			>6,9	>9,12	>12,19	>19,30	>30,44	
1	Sűrűség	$\pm 7\%$ kg/m ³	790	780	760	720	700	EN 323
2	Derékszögűség-tűrés	mm/m	2					EN 324-2 EN 622-1
3	Élegyenesség-tűrés	mm/m	1,5					EN 324-2 EN 622-1
4	Vastagságtűrés	mm/m	$\pm 0,2$			$\pm 0,3$		EN 324-1 EN 622-1
5	Hossz- és szélességtűrés	mm/m	± 2 , maximum ± 5					EN 324-1 EN 622-1
6	Vastagsági dagadás 24 h	%	≤ 17	≤ 15	≤ 12	≤ 10	≤ 8	EN 317 EN 622-5
7	Hajlítószilárdság	N/mm ²	≥ 23	≥ 22	≥ 20	≥ 18	≥ 17	EN 310 EN 622-5
8	Rugalmasági modulusz	N/mm ²	≥ 2700	≥ 2500	≥ 2200	≥ 2100	≥ 1900	EN 310 EN 622-5
9	Lapleemelő szilárdság	N/mm ²	$\geq 0,65$	$\geq 0,60$	$\geq 0,55$		$\geq 0,50$	EN 319 EN 622-5
10	Formaldehid tartalom E1 osztály	mg/100g	≤ 8					EN 120 EN 622-1
11	Nedvességtartalom	%	4 ± 11					EN 322 EN 622-1