



Pannon Falap-Lemez Kft.

Megfelelőségi bizonylat

Termék megnevezése:	MDF Vízálló lap
Felépítés:	préselt, magasan tömörített fenyőrost
Méret:	2440 x 1220 mm, 2800 x 2070 mm, 3050 x 1220 mm;
Vastagság:	6 – 40 mm
Tömeg:	700 – 810 kg /m ³
Ragasztás:	Vízálló
Emisszió:	E1
Szabvány:	EN 323 (sűrűség), EN 324-1 (mérettolerancia), EN 322 (nedvességtartalom), EN 310 (elaszticitás), EN 317 (víztároló képesség), ISO 3340 (homoktartalom)
Származás:	Németország, Hollandia
Tűzvédelmi besorolás:	D-s2, d0
Tűzvédelmi osztály:	D
Füstképződési kategória:	s2
Égve csepegési kategória:	d0

Minőségi jellemzők	Egység	Vastagság /mm/		
		≥ 9 -12	> 12 - 19	> 19 - 30
Sűrűség	kg/m ³	770 (+-4 %)	770 (+-4 %)	760 (+-4 %)
Hajlító szilárdság	N/mm ²	≥ 35	≥ 35	≥ 35
Szakító szilárdság	N/mm ²	≥ 0,78	≥ 0,75	≥ 0,70
Dagadási érték /24 h/	%	≤ 12	≤ 9	≤ 7

Felhasználási terület

Beltéren: Nedves, páradús környezetben használható
Fürdőszobabútor gyártás
Konyhabútorgyártás
Ajtógyártás
Ablakpárkány

Termékleírás

A rostjaira felaprított, túlnyomórészt fenyő alapanyagot ragasztóval összekeverve folyamatos préssel táblásítják. Felületkezelés nélkül, nyers formában kerül értékesítésre. Felülete homogén, javításoktól, fastruktúrától mentes.

A vízálló lap nagy sűrűségű, finom csiszolású, jól csavarozható és melamin ragasztású. Magas páratartalmú közegben a lap tágulása és dagadása minimális.

A lemezeket vízszintes állapotban, min. 3 helyen egyenlő távolságban alátámasztva, fedett, zárt helyen kell tárolni.

Megmunkálás: A lemezek megmunkálására a faiparban általánosan használt gépek, szerszámok alkalmasak. Elővágóval rendelkező fűrészgépek, keményfém betétes, nagy fordulatszámú vágó-fűrő szerszámok javítják a megmunkálás minőségét.

FIGYELEM: A falemezek gyúlékonyak. Tilos a terméket közvetlen nyílt láng, erős sugárzó hő hatásának kiténi! Kemény tárgyak a felületen maradandó sérüléseket okozhatnak. Koncentrált savak károsítják a terméket.

A termék vetemedhet. A vetemedés nem képezi reklamáció alapját.

A termék komposztálható vagy ártalmatlanítható hulladéklerakó helyen. A táblákat komposztálás előtt fel kell aprítani.

E felhasználói tájékoztatót a Pannon Falap-Lemez Kft. a gyártóktól kapott információk alapján állította össze.

Érvényes: visszavonásig