



Pannon Falap-Lemez Kft.

Megfelelőségi bizonylat

Termék megnevezése:	Csúszásmentesített rétegelt lemez
Felépítés:	1,2 mm vastag nyírfurnér minden réteg
Bevonat:	Egyoldalt 120 gr/m ² barna csúszásmentesített fenolfilm, hátoldal barna, sima film
Méret:	1500 × 3000 mm
Vastagság:	6,5 – 40 mm
Tömeg:	700 kg /m ³
Ragasztás:	BFU 100 víz – és főzésálló (sötét szín)
Emisszió:	E1
Szabvány:	EN 13986
Származás:	Oroszország, Ukrajna, Lettország
Tűzvédelmi besorolás:	D-s2, d0
Tűzvédelmi osztály:	D
Füstképződési kategória:	s2
Égve csepegési kategória:	d0

A **Pannon Falap – Lemez Kft** által forgalmazott csúszásmentesített rétegelt lemez hámozott furnérokból, keresztirányú furnérterítéssel készült falap. A gyártás során az előkészített, áztatott és megtisztított farönköket hámozzák. Az így nyert furnérokat 8 %-os nedvességtartalomra leszárítják és akklimatizálás után (4-8 nap) ragasztó hozzáadásával keresztirányban a kívánt vastagság eléréséhez megfelelő számban összeforgatják. A ragasztási folyamat a hőprésben érik teljessé, ahol 130-140 °C – on a lemezeket összepréselik. Az ily módon legyártott lemezeket utólag csúszásmentesített fenolfilmmel vonják be. Végző formáját a termék a méretrevágás után nyeri el.

A rétegelt lemez faalapú termék, ezért a nedvességtartalom-ingadozásának következtében a lapok mérettartása változik, síktól eltérő deformálódása előfordulhat. E kellemetlen hatások csökkentése érdekében ajánlatos a lemezek felhasználás előtti akklimatizálása. A lemezek nedvességtartalma szállítás, raktározás során 10-14 %.

A lemezeket vízszintes állapotban, min 3 helyen – egyenlő távolságban - alátámasztva, fedett, zárt helyen kell tárolni. A függőlegesen tárolt lemezek vetemedhetnek.

Megmunkálás: A lemezek megmunkálására a faiparban általánosan használt gépek, szerszámok alkalmasak. Elővágóval rendelkező fűrészgépek, keményfém betétes, nagy fordulatszámú vágó-fűrő szerszámok javítják a megmunkálás minőségét.

FIGYELEM: A falemezek gyúlékonyak. Tilos a terméket közvetlen nyílt láng, erős sugárzó hő hatásának kiténni! Kemény tárgyak a felületen maradandó sérüléseket okozhatnak. Koncentrált savak károsítják a terméket.

A rétegelt lemez vetemedhet. A vetemedés nem képezi reklamáció alapját.

A termék komposztálható vagy ártalmatlanítható hulladéklerakó helyen. A táblákat komposztálás előtt fel kell aprítani.

Minimum 700°C égési hőmérséklet esetén a bevonat nélküli, fenolgyanta- vagy melaminbevonatos vagy hagyományos festékekkel lefestett rétegelt lemezek nem termelnek több káros égési gázt, mint a normál fa elégetése. Magasabb sűrűségének köszönhetően a rétegelt lemez fűtőértéke magasabb, mint a tömörfáé.

E felhasználói tájékoztatót a Pannon Falap-Lemez Kft. a gyártóktól kapott információk alapján állította össze.

Érvényes: visszavonásig